Séchage rapide
Intérieur
Extérieur

DEPRO RUST 500°C

PEINTURE DE PROTECTION ANTICORROSION HAUTE TEMPERATURE

LE METAL

IDENTIFICATION

Peinture antirouille, Peinture - laque de finition semi-brillante anti-corrosion thixotrope pour l'industrie et la carrosserie à base de résines alkydes siliconées en phase solvant et de poudre d'aluminium, ou oxyde de fer noir (version noir satiné). stable jusqu'à 500°C.

DESTINATIONS

Toutes structures métalliques soumises aux fortes chaleurs, jusqu'à 500°C.
Peinture **destinée à la protection des surfaces chauffantes: Tuyauteries, cheminées, autoclaves, chaudières**. Utilisable **sur tous les métaux ferreux** à l'**intérieur** comme à l'**extérieur**
Résistance : 250° à 500°C en pointe. Température d'utilisation en continu : 400 °C.

AVANTAGES

Excellente résistance aux rigueurs climatiques extrêmes, aux rayons ultraviolets.

MODE D'EMPLOI

DEPRO® **RUST 500°C** doit être appliqué hors chaleur sur des supports parfaitement propres, sain, secs, exempts de rouille, calamine et autres peintures. Les métaux doivent être exempt de toute trace de graisse, calamine ou rouille. Décapage de l'acier par jets d'abrasifs DS 2 ou DS $2^{1/2}$. Préparations conformes au DTU 59,1. Bien mélanger avant l'emploi.
Humidité relative : Inférieure à 75 % en extérieur et 60 % en intérieur.
Application : Brosse - dilution 0 à 3 % - viscosité d'emploi 80 - 100" - épaisseur 40µ.
Pistolet Airless - dilution 3/5 % - Viscosité d'emploi 60 - 80" - épaisseur 30/40µ.
Application en 2 couches croisées. Diluant : DILUANT RAPID.
Température minimum d'application : 5°C. Température maximum d'application : 30°C.
Température du subjectile supérieure d'au moins 3° au point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

DEPRO® **RUST 500° C** ne doit pas être recouvert par une autre peinture.
Pour obtenir une protection optimale, procéder à un pallier de chauffe : 1 heure minimum à 150°C au moment de la première mise en service.

CARACTERISTIQUES

Rendement théorique : 80 gr/m² - Densité : 1.05
Extrait sec (NFT 30060) : En poids : 57 % ± 2 % En volume : 40 % ± 2 %.
Séchage à 20°C : Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 24 heures mini.
Teintes : Aluminium et noir satiné.
Conditionnement : Bidon de 5 kg
Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Point éclair : 25°C
AFNOR et transport : NFT 3605 Famille 1 – classe 4a/10e. Inflammable.
Hygiène et sécurité : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande ou sur internet, site www.deproma.com

***Elimination des déchets**: Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).*
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement.

IMPORTANT : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 05161 01/15

deproma peintures & résines

15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com